

TUBI DI ACCIAIO NON LEGATO ADATTI ALLA SALDATURA  
ED ALLA FILETTATURA PER IMPIEGHI IDROTERMOSANITARI  
CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 10255 (EX UNI 8863)  
*NON ALLOYED STEEL PIPES SUITABLE FOR  
WELDING AND THREADING FOR HYDROTHERMIC SANITARY  
PIPELINES ACCORDING TO EN 10255*

GRADO DELL'ACCIAIO STEEL GRADE	COMPOSIZIONE CHIMICA   CHEMICAL COMPOSITION			
Designazione Steel quality	C max%	Mn max%	P max%	S max%
<b>S195T</b>	0,20	1,40	0,035	0,030

GRADO DELL'ACCIAIO STEEL GRADE	CARATTERISTICHE MECCANICHE A TEMPERATURA AMBIENTE MECHANICAL PROPERTIES AT ROOM TEMPERATURE		
Designazione Steel quality	Carico unitario di rottura a trazione $R_m$ (N/mm <sup>2</sup> ) Tensile strength $R_m$ (N/mm <sup>2</sup> )	Carico unitario minimo di snervamento $R_{eH}$ (N/mm <sup>2</sup> ) Minimum yield strength $R_{eH}$ (N/mm <sup>2</sup> )	Allungamento minimo A% Minimum elongation A%
<b>S195T</b>	da 320 a 520	195	20