

RIVESTIMENTO IN POLIETILENE APPLICATO PER ESTRUSIONE
(NORMA UNI 9099 - DIN 30670)
*POLYETHYLENE COATING APPLIED BY EXTRUSION
(UNI 9099 - DIN 30670 STANDARD)*

SPESSORE DEL RIVESTIMENTO MINIMO (mm) | MINIMUM COATING THICKNESS (mm)

(pollici) (inches)	DE (mm) OD (mm)	UNI 9099			DIN 30670	
		Normale Normal (N)	Rinforzato Reinforced (R)	Speciale Special (S)	Normale Normal (N)	Rinforzato Reinforced (V)
1/2" - 4"	21,3 - 114,3	1,2	1,8	2,5	1,8	2,5
5" - 10"	139,7 - 273	1,5	2,0	2,5	2,0	2,7
12" - 18"	323,9 - 457	2,0	2,2	3,0	2,2	2,9
20"	508	2,0	2,2	3,0	2,5	3,2
22" - 30"	559 - 762		2,5	3,5	2,5	3,2
32"	813		2,5	3,5	3,0	3,7
34" - 64"	864 - 1625		3,0	3,5	3,0	3,7