

TUBI DI ACCIAIO NON LEGATO ADATTI ALLA SALDATURA
ED ALLA FILETTATURA PER IMPIEGHI IDROTERMOSANITARI
CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 10255 (EX UNI 8863)
*NON ALLOYED STEEL PIPES SUITABLE FOR
WELDING AND THREADING FOR HYDROTHERMIC SANITARY
PIPELINES ACCORDING TO EN 10255*

GRADO DELL'ACCIAIO STEEL GRADE	COMPOSIZIONE CHIMICA CHEMICAL COMPOSITION			
Designazione Steel quality	C max%	Mn max%	P max%	S max%
S195T	0,20	1,40	0,035	0,030

GRADO DELL'ACCIAIO STEEL GRADE	CARATTERISTICHE MECCANICHE A TEMPERATURA AMBIENTE MECHANICAL PROPERTIES AT ROOM TEMPERATURE		
Designazione Steel quality	Carico unitario di rottura a trazione R_m (N/mm ²) Tensile strength R_m (N/mm ²)	Carico unitario minimo di snervamento R_{eH} (N/mm ²) Minimum yield strength R_{eH} (N/mm ²)	Allungamento minimo A% Minimum elongation A%
S195T	da 320 a 520	195	20